



FICHA TECNICA

ACEITE PARA TECA

Código: 204 **Grupo: Productos para la Madera**

DESCRIPCIÓN	Protector renovador para la madera de teca y otras maderas tropicales como Bangkirai, Bolondo, Sapelli, etc.
PROPIEDADES	* Resistente a la intemperie. * Reduce el envejecimiento de la madera. * Gran protección contra los rayos UV. * Mantiene el aspecto natural de la madera. * Incoloro (aspecto ambarino).
USOS	Uso exterior. Especialmente indicado para muebles, suelos y estructuras de madera en exterior. También pude usarse para interior

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vehículo fijo	Mezclas de aceites y resinas alquídicas modificadas, absorbedores de UV.
Disolvente	Disolvente para sintéticos y grasos
Brillo	Brillante
Color	Incoloro
Contenido en sólidos	Peso 38% ±1 Volumen 32% ±1
COV	Exento
Densidad	0,850 ± 0,03 g/CC.
Secado a 23ºC. y 50% H.R.	4-6 horas; depende de la temperatura, la humedad y la porosidad del sustrato
Repintado	Después de 12-24 horas.
Rendimiento teórico	16-18m^2/l
Espesor de película	55-62 µ húmedas; 17-20 µ secas, dependiendo la absorción de la madera y modo de aplicación.

MODO DE EMPLEO

CONDICIONES DE APLICACIÓN


Temperatura de aplicación	Entre 5 y 35ºC
Máxima humedad relativa	85%
Útiles de Aplicación	Brocha o paño suave
Disolvente	Disolvente para Sintéticos y grasos
Dilución	Listo al uso para brocha y paño suave
Limpieza de útiles	Disolvente para sintéticos y grasos o Limpín.

SISTEMAS DE APLICACIÓN

Preparación previa	La madera ha de estar seca, limpia de polvo, grasas, ceras, etc, convenientemente lijada y con un grado de humedad inferior al 18%. Algunas maderas duras contienen niveles amplios de resinas, látex o aceite que pueden afectar el resultado, secado, la absorción y la adherencia. Se pueden eliminar estos contenidos limpiando la superficie con un paño empapado con Disolvente Sintéticos y Grasos.
Madera nueva	Aplicar a brocha. Aplicar el aceite en capas finas hasta que la madera esté saturada. Tras 10-20 minutos retirar el producto sobrante frotando con un paño que no suelte pelusa. Dejar secar y repetir la operación para obtener una completa impregnación y un aspecto uniforme
Madera barnizada/pintada	Elimine las pinturas o barnices antiguos con Quitapinturas de Procolor y proceder como en maderas nuevas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Precauciones de Uso y Manipulación	Los tratamientos como lijado, soldado, quemado, etc. de las películas de pintura pueden generar polvo y/o humos peligrosos. Trabajar en zonas bien ventiladas. Usar equipo de protección personal (respiratorio) adecuado, cuando sea necesario. No utilizar el producto en tiempo húmedo o si la temperatura es inferior a los 10ºC ya que la penetración y la adherencia puede reducirse y el tiempo de secado aumentará.
Instrucciones de Seguridad	Consultar etiquetado del envase. Para más información solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.
Tiempo de almacenaje	36 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.







Edición 09/2010
Esta edición anula las anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158

